

Pengaruh Doping Litium Terhadap Intensitas Luminisens Nanopartikel ZnO Menggunakan Metode Sol Gel

M. Ilham*, Astuti

Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis Padang, 25163

*Ilhammuhamad77@yahoo.com

ABSTRAK

Nanopartikel ZnO disintesis dengan metode sol-gel menggunakan Li_2CO_3 sebagai pendoping dengan variasi konsentrasi 0, 4, 6 dan 8% mol. Hasil sintesis dikarakterisasi dengan difraksi sinar X (XRD) untuk menentukan ukuran dan stuktur kristal, sedangkan UV-Vis untuk menentukan lebar celah pita energi. Hasil XRD menunjukkan bahwa stuktur kristalnya *hexagonal* dan ukuran kristal yang didapat adalah 28,33; 32,68; 60,69 dan 60,72 nm. Energi gap terkecil berada pada saat konsentrasi 8% mol yaitu 3,09 eV. Nanopartikel ZnO yang disinari lampu UV berwarna kuning.

Kata kunci: luminisens, Li_2CO_3 , nanopartikel, sol gel, ZnO

ABSTRACT

Nanoparticle ZnO was synthesized by using sol-gel method with Li_2CO_3 as a dopant with concentration variations of 0, 4, 6 and 8% mol. X Ray diffraction (XRD) were used to determine crystal size and structure, while UV-Vis used to determine of energy gap. XRD patterns show that its crystal structure is hexagonal and crystalline size are 28,3; 32,68; 60,69 and 60,72 nm respectively. The narrowest energy gap (3.09 eV) is found at sample with 8% mol dopant concentration. Nanoparticle ZnO doped Li_2CO_3 that was iluminated under UV lamp shows the yellow light.

Keywords: luminisens, Li_2CO_3 , nanoparticle, sol gel, ZnO

I. PENDAHULUAN

Zink oksida (ZnO) adalah semikonduktor yang banyak dikembangkan dan diminati sebagai nanomaterial luminisens karena memiliki sifat unik, yaitu memiliki celah pita energi yang lebar dari kelompok semikonduktor II-VI. Material ZnO memiliki celah pita energi 3,4 eV (Abdullah, 2008), sifat ini memberikan peluang ZnO untuk diaplikasikan sebagai luminisens. Partikel ZnO dalam ukuran besar memiliki beberapa kelemahan seperti area permukaan per volume yang kecil dan celah pita energi yang kurang sesuai apabila diaplikasikan pada cahaya tampak. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan sifat dari ZnO maka perlu dilakukan pendopingan. ZnO memiliki karakteristik tipe yaitu tipe-p. Material doping untuk ZnO tipe-p antara lain kalium (Zhang, dkk., 2011), litium, tembaga, fosfor dan arsen.

Menurut Ardyanian dan Sedigh (2013) ZnO yang didoping litium dapat menurunkan celah pita energi. Celah pita energi yang semakin kecil, menyebabkan semakin mudahnya eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi (Ningsih, 2012). Penelitian ini akan dikembangkan material luminisens dari ZnO yang didoping dengan litium, dengan menggunakan metode sol gel. Metode ini memiliki kelebihan seperti mudah dalam kontrol komposisi (kehomogenan komposisi kimia baik), temperatur proses rendah dan biaya murah. Pada penelitian ini juga akan dilakukan optimasi konsentrasi litium, sehingga diperoleh material dengan luminisens stabil dan intensitas luminisens tinggi sampai rentang panjang gelombang cahaya tampak. Karakteristik yang dilakukan untuk mengetahui ukuran dan struktur kristal digunakan dengan karakteristik X-Ray diffraction (XRD) dan UV-Vis Spectrometry digunakan untuk menentukan celah pita energinya.

II. METODE

2.1 Sintesis koloid nanopartikel

Sintesis nanopartikel ZnO dilakukan dengan metode sol-gel. Pada metode ini koloid ZnO disintesis dalam larutan etanol 96 % dan $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ sebagai agen hidrolisisnya. Zink asetat dihidrat $\{\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}\}$ sebanyak 1 g dilarutkan dalam 42 mL etanol, setelah itu diaduk menggunakan *magnetic stirrer* dan dipanaskan pada suhu 65°C selama 30 menit. Secara terpisah litium hidroksida monohidrat ($\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$) berat 0,28 g dicampur dengan 23 mL etanol

dalam *ultrasonic bath* selama 16 menit hingga diperoleh larutan homogen. Pendopingannya disiapkan terlebih dahulu yaitu Li_2CO_3 .

Selanjutnya, larutan $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ dan $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ dicampur disertai dengan penambahan senyawa Li_2CO_3 berdasarkan variasi konsentrasi yaitu 0, 4, 6 dan 8% mol sebagai pendopingnya menggunakan *magnetic stirrer* dengan suhu 65°C sampai larutan berubah menjadi warna putih susu. Larutan ini sudah terbentuk dalam sol. Selanjutnya dilakukan proses *ageing* (pematangan) selama satu hari. Setelah itu, untuk mendapatkan ZnO dalam bentuk gel dilakukan sentrifugasi 4000 rpm selama 10 menit. ZnO dalam bentuk gel akan dipanaskan pada suhu 140°C selama 1 jam untuk memperoleh serbuk ZnO.

2.2 Karakterisasi

2.2.1 X-Ray Diffractions

Data output dari XRD yang disebut sebagai difraktogram dianalisis dengan membandingkannya dengan pola difraksi standar yang terdapat pada data International Center for Diffraction Database (ICDD) dalam Powder Diffraction File (PDF). Ukuran kristal ZnO didapatkan dari persamaan Scherrer seperti ditunjukkan oleh Persamaan 1.

$$D = \frac{K\lambda}{B \cos \theta} \quad (1)$$

D adalah ukuran kristal, K adalah nilai konstanta, λ adalah panjang gelombang radiasi sinar-X, B adalah lebar penuh garis difraksi pada saat intensitas setengah maksimum dan θ adalah sudut Bragg. Sampel yang digunakan untuk analisis XRD berbentuk serbuk (powder).

2.2.2 UV-Vis spectrometry


Uv-Vis Spectrometry berguna untuk menentukan lebar celah pita energi. Dasar pemikiran metode ini adalah jika material di sini dengan gelombang elektromagnetik maka foton akan diserap oleh elektron dalam material. Setelah menyerap foton, elektron akan berusaha meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Penentuan nilai energi celah pita optik dianalisis menggunakan metode *Taucplot*. Metode ini ditentukan dengan menarik ekstrapolasi pada daerah linier dari grafik hubungan $h\nu$ dan $(A h\nu)^2$ hingga memotong sumbu energi ($h\nu$).

III. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Hasil XRD

Pengamatan struktur kristal dan fasa yang terbentuk dalam material ZnO yang didoping dengan Litium karbonat dengan variasi konsentrasi 0, 4, 6 dan 8% mol dilakukan menggunakan X-Ray Diffraction (XRD). Hasil karakteristik tersebut dicocokkan dengan data ICDD dalam PDF (Powder Diffraction file) dan dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari hasil XRD diketahui partikel ZnO yang didoping dengan litium memiliki struktur kristal *hexagonal*. Variasi konsentrasi doping Li_2CO_3 0, 4, 6 dan 8% mol menghasilkan ukuran kristal berturut-turut 28,33; 32,68; 60,69; dan 60,72 nm. Semakin besar persentase doping Li maka ukuran kristal akan semakin besar karena adanya distorsi (penyimpangan) regangan pada kisi selain itu juga dipengaruhi oleh banyaknya difusi ion litium serta banyaknya intersisi Zn dan kekosongan O pada kisi ZnO (Rakers dan Balakumar, 2014).



Gambar 1 Hasil uji XRD pada sampel ZnO doping Li dengan variasi konsentrasi (a) 0%, (b) 4%, (c) 6% dan (d) 8% mol.

3.2 Hasil UV-Vis Spectrometry

Hasil sintesis nanopartikel selanjutnya akan dikarakteristk dengan UV-Vis Spectrometry untuk menentukan celah pita. Berdasarkan data UV-Vis Spectrometry diperoleh panjang gelombang (λ) terhadap absorbansi. Spektrum transmisi yang diperoleh diolah menggunakan metode Touch Plot untuk mendapatkan celah pita energi. Tabel 1 menunjukkan nilai energi gap dengan adanya variasi konsentrasi Li.

Tabel 1 Celah pita energi

Variasi konsentrasi Li (% mol)	Energi gap (Ev)
0%	3,24
4%	3,19
6%	3,15
8%	3,09

Tabel 1 menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi Li_2CO_3 menyebabkan celah pita energi semakin kecil karena memiliki energi ionisasi yang semakin berkurang dari unsur lain terutama pada golongan IA. Penurunan energi ionisasi disebabkan penambahan jari-jari atom, sehingga gaya tarik-menarik inti dengan elektron valensi semakin lemah, dan keelektronegatifan semakin berkurang. Kecendrungan ini juga disebabkan penambahan jari-jari atom, sehingga melemahkan gaya tarik inti. Oleh sebab itu litium sering digunakan sebagai doping pada material luminisens supaya mendapatkan celah pita energi yang semakin kecil untuk aplikasi yang lebih luas baik dalam bidang optik maupun optoelektronika.

IV. KESIMPULAN

Pengujian karakterisasi menggunakan XRD dengan variasi konsentrasi doping Li_2CO_3 . Semakin besar persentase doping Li maka ukuran kristal akan semakin besar. Ukuran kristal terkecil diperoleh Li_2CO_3 tanpa doping. Struktur ZnO kristalnya adalah *hexagonal*. Sedangkan UV-Vis menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi Li_2CO_3 menyebabkan terjadinya penurunan energi gap. Energi gap terkecil diperoleh pada konsentrasi Li_2CO_3 8% yaitu 3,09 eV.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Pengantar Nanosains (Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2008), hal 4-10.
- Ardyanian, M. dan Sedigh, N., "Heavy Lithium Doped ZnO Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Method", Skripsi S1, Damghan University, 2013.
- Ningsih, T.S., "Sintesis dan Karakteristik Fotokatalis ZnO Berbasis Zeolit Alam", Skripsi S1, Universitas Indonesia, 2012.
- Rakkesh, R.A., Balakumar, S, Journal of Ceramics. **8**, 7-13 (2014).
- Zhang, L., Ye, Z., Huang, J., Lu, B., He, H., Lu, J., Journal of Alloys and Compounds. **509**, 7405-740 (2011).